

masq wall

100% waterproof wall panels.



Total thickness (mm) Épaisseur Totale (mm) Dicke Gesamt (mm) Totale dikte (mm)	NF EN ISO 24346	5 mm (- 0.1 ; + 0.2)
Length x width (mm) Longueur x largeur (mm) Länge x Breite (mm) Lengte x breedte (mm)	NF EN ISO 24342	65 x 37.5 cm / 90 x 260 cm (± 0.2 mm)
Straightness of edges and squareness of slabs Rectitude des arêtes et de l'équerrage des dalles Geradheit der Kanten und der Rechtwinkligkeit der Fliesen Rechtheid van randen en haaksheid van platen	NF EN ISO 24342	Squareness: 3 mm/m - Straightness: 1.5 mm/m Equerrage : 3 mm/m - Rectitude : 1,5 mm/m Winkelmaß: 3 mm/m - Geradheit: 1,5 mm/m Haaksheid: 3 mm/m - Rechtheid: 1,5 mm/m
Density (kg/m³) Masse volumique (kg/m³) Dichte (kg/m³) Dichtheid (kg/m³)	NF EN ISO 23996	1275-1500 kg/m³ (±50) - Highgloss 1400-1600 kg/m³
Reaction to fire Réaction au feu Reaktion auf Feuer Brandreactie	NF EN 13501-1	D-s3,d0/DHG
Impact resistance Résistance aux impacts Widerstand gegen Stöße Weerstand tegen stoten	NBN EN 13245-1	≥ 20J
Scratch resistance Résistance aux rayures Widerstand gegen Kratzer Weerstand tegen krassen	Sclerometer test	no visible deterioration at 3N pas de détérioration visible à 3N keine sichtbaren Beeinträchtigungen bei 3N Geen zichtbare verslechtering bij 3N
Washability Lavabilité Waschbarkeit Wasbaarheid	NF EN 12956	Washable and brushable Lessivable et brossable Auswaschbar und bürstbar Afwasbaar en afborstelbaar
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität Dimensionale stabiliteit	NF EN ISO 23999	± 0.8%
Heat resistance Incurvation à la chaleur Hitzebeständigkeit Hittebestendigheid	ISO 8302 - EN 12667	± 0.2 W/mK
Stain and chemical resistance Résistance aux tâches et aux produits chimiques Beständigkeit gegen Flecken und chemischen Produkten Bestand tegen vlekken en chemicaliën	NF EN ISO 26987	Excellent
Light fastness Solidité lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	NF EN ISO 105-B02	3-4
VOCT at 28 days VOCT à 28 jours VOCT nach 28 Tagen VOCT na 28 dagen	ISO 16000	≤ 100 µg/m³
Formaldehyde at 28 days Formaldéhyde à 28 jours Formaldehyd nach 28 Tagen Formaldehyde bij 28 dagen	ISO 16000	Not detected (detection limit is 3µg/m³) Non détecté (la limite de détection est de 3µg/m³) Nicht nachgewiesen (Nachweisgrenze liegt bei 3µg/m³) Niet gedetecteerd (detectiegrens is 3µg/m³)
French VOC regulation Réglementation française sur les COV Französische VOC-Verordnung Franse VOC-regelgeving		A+
Water resistance Résistance à l'eau Wasserbeständigkeit Weerstand tegen water	EN 14527	Impermeable Imperméable Wasserundurchlässig Ondoordringbaar
Resistance to detergents Résistance aux détergents Widerstandsfähigkeit gg. Reinigungsmittel Weerstand tegen detergenten	NF 54-801	4-5
Heat resistance Résistance à la chaleur Hitzebeständigkeit Hittebestendigheid	NF 54-801	<0.5 mm (on diagonal of 445 mm) <0.5 mm (on diagonal of 445 mm) <0,5 mm (auf Diagonale von 445 mm) <0,5 mm (op een diagonaal van 445 mm)

Description

Masq Wall cladding belongs to the family of compact PVC tile wall coverings, with a thickness of 5 mm. The strength of the tile is enhanced by a light-cured polyurethane treatment. Masq Wall is washable and impact resistant. It emits less than 100 µg/m³ of volatile organic compounds into the air (VOCT after 28 days). Masq Wall comes with a 10-year guarantee and is 100% recyclable.

Descriptif

Le revêtement mural du type Masq Wall appartient à la famille des revêtements muraux des dalles en PVC compact, d'une épaisseur de 5 mm. La résistance de la dalle est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé. Masq Wall est lessivable et résistant à l'impact. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (VOCT après 28 jours). Masq Wall bénéficie d'une garantie de 10 ans et est 100% recyclable.

Beschreibung

Masq Wall gehört zur Familie der kompakten Wandverkleidungen aus PVC-Fliesen mit einer Dicke von 5 mm. Die Festigkeit der Fliesen wird durch eine lichterhärtende Polyurethan-Behandlung erhöht. Masq Wall ist abwaschbar und stoßfest. Sie gibt weniger als 100 µg/m³ flüchtige organische Verbindungen in die Luft ab (VOCT nach 28 Tagen). Masq Wall wird mit einer 10-jährigen Garantie geliefert und ist zu 100% recycelbar.

Beschrijving

Masq Wall wandbekleding behoort tot de familie van compacte pvc-tegelwandbekledingen, met een dikte van 5 mm. De sterkte van de tegel wordt versterkt door een lichtuithardende polyurethaanbehandeling. Masq Wall is afwasbaar en stootvast. Het geeft minder dan 100 µg/m³ vluchtige organische stoffen af aan de lucht (VOCT na 28 dagen). Masq Wall wordt geleverd met 10 jaar garantie en is 100% recycleerbaar.

Maintenance

Wash with a neutral detergent and rinse with clean water.

Entretien

Lavage avec un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Pflege

Mit einem neutralen Reinigungsmittel waschen und mit klarem Wasser abspülen.

Onderhoud

Afwassen met een neutraal schoonmaakmiddel en afspelen met schoon water.