

TECHNISCHE FICHE

PANELTIM® ANTISLIP

PP COPO UV

Materiaal:	PP Copo Prime (Polypropyleen copolymeer)
Dikte:	50 mm
Oppervlakte:	Een gladde kant - een kant met traanplaatmotief Een gladde kant - een kant met noppenmotief Sinaasappelhuidmotief aan 2 kanten
Interne celstructuur:	50 mm x 50 mm
Afmeting:	1200 mm x 1000 mm
Externe wanddikte:	3,3 mm



Traanplaatmotief



Noppenmotief



Sinaasappelhuidmotief

Gewicht:	Dikte	Motief	Gewicht
	1200 mm x 1000 mm	Traanplaat	11,8 kg/m ²
	1200 mm x 1000 mm	Noppen	11,7 kg/m ²
	1200 mm x 1000 mm	Sinaasappelhuid	11,3 kg/m ²

Brandklasse:	Klasse E (ISO 11925-2 beoordeling zonder testcertificaat)
---------------------	---

Materiaaleigenschappen	Testmethode / standaard	Kenmerkende waarde(n)
Algemeen		
Densiteit	ISO 1183-1	905 kg/m ³
Mechanische eigenschappen (23°C)		
vloeigrens	EN ISO 527	25.5 Mpa
Spanning bij rek	EN ISO 527	4.9 %
Elasticiteitsmodulus	EN ISO 527	1340 MPa
Thermische eigenschappen		
Thermisch geleidingsvermogen	DIN 52612-1	0.23 W/(m*K)
Thermische capaciteit	DIN 52612	1690 J/(kg*K)
Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	100 - 180 * 10 ⁻⁶ /K

Testresultaten ter ondersteuning van de vermelde "kenmerkende waarden" zijn op verzoek verkrijgbaar.

Contact met voedingsmiddelen Certificaten beschikbaar op aanvraag

Slipweerstand:	Motief	DIN 51130	DIN 51097
	Traanplaat	R10	nvt
	Noppen	R10	nvt
	Sinaasappelhuid	R10	B

Recyclage:	100% recycleerbaar
Recyclingcode:	



Disclaimer:

Deze informatie bevat slechts typische eigenschappen van de producten. Deze waarden kunnen afwijken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product/de producten te inspecteren en te testen om de geschiktheid van het product of de producten voor zijn of haar klanten te bepalen. De klant is verantwoordelijk voor het juiste, veilige en legale gebruik tijdens de bewerking en verwerking van al de producten die bij ons zijn gekocht. Niets in dit document is bedoeld als garantie en zal geen garantie vormen in welke vorm ook, in het bijzonder wat betreft de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.

De laatste versie van deze technische fiche vindt u steeds op ons online platform. Contacteer Paneltim voor meer informatie.